

StoLevell Deco

Органически связанная, тонирующая шпаклёвочная масса.

Характеристика					
Свойства		Быстро перерабатывается. Высокая стойкость			
Оптика		Подходит для техники «в набрызг». Тонируется по системе STO-Color.			
Область применения					
Для наружных работ. На стены и потолки. Как сглаживающая шпаклёвка применяется, до макс.2мм толщины слоя за рабочую операцию. Не наносить на влажную или загрязненную поверхность.					
Технические данные					
Группа продуктов		Шпаклёвочная масса.			
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, неорганические пигменты, карбонат кальция, силикатные наполнители, вода, алифаты, гликоль-эфир, добавки, консерванты.			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
		Плотность	DIN 53217	1,8	g/cm ³ ¹⁾
		¹⁾ g/cm ³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке					
Основа		Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц.			
Первичная обработка основы		Поверхность предварительно проверить на прочность. Непрочные слои удалить.			
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C.			
Последовательность слоёв		Выравнивающее шпаклевание Грунтовочное покрытие: В зависимости от характера и состояния основы. Промежуточный слой: Выравнивающая шпаклевка StoLevell Deco. Отделочный слой: Органическая краска, настенное покрытие или штукатурка Нанесение шпаклёвки при помощи техники в набрызг Грунтовочное покрытие: В зависимости от характера и состояния основы. Промежуточное покрытие: StoColor Latex 3000 (матовый) / Sto-Unicryl (блестящий). Отделочное покрытие: набрызг StoLevell Deco			
Подготовка материала		Готова для применения в качестве выравнивающей шпаклевки. Для набрызга: а) для воронкообразный пистолета „Trichterpistole“: развести водой на 2% б) прибор с винтовой подачей: не разведенным			

StoLevel Deco

Органически связанная, тонирующая шпаклёвочная масса.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	Белый	Про 1-мм слоя.	1,3-1,8 кг/м ²
	Цветной	Про 1-мм слоя.	1,3-1,8 кг/м ²
	Точный расчет определяется на объекте.		
Обработка	<p>Выравнивающее шпаклевание: Нанести при помощи шпателя из нержавеющей стали или скребка слоем толщиной до 2 мм и разровнять. Возможна обработка при помощи всех винтовых приборов.</p> <p>Нанесение шпаклёвки при помощи техники в набрызг: Воронкообразный пистолет/ прибор с винтовой подачей: диаметр подачи 6-8 мм, давление воздуха 3-4 бара. Последующая обработка через 24 часа (+ 20 °C/65% относ. влажности воздуха)</p>		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой		
Поставка			
Цвет	Цвет тона по системе StoColor System		
Хранение			
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	23.01.2004		
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>		

Hauptsitz Sto AG
 Ehrenbachstraße 1
 D-79780 Stühlingen
 Tel. (0 77 44) 57 10 10
 Fax. (0 77 44) 57 20 10
 Internet <http://www.sto.de>
e-mail
infoservice@sto.eu.com